

無機系固化材「泥ん固シリーズ」・高分散性粉末凝集剤「FLOCSITE シリーズ」

## 標準添加量の目安

(株)エコ・プロジェクト

新潟県新発田市向中条 1806-26

TEL:0254-20-8080/FAX:0254-20-8820

### 泥ん固シリーズの標準添加量

【設定条件】

- ・対象土：粘性土／砂質土（有機土質は除く）
- ・改良土の強度はコーン指数  $q_c=400\text{kN}/\text{m}^2$ 程度（材齢 3 日）
- ・固化材は NC-5・NCR・NO,1・NO,3・NO,7・AC-2 を想定

対象土含水比	30%未満	30%~70%	70%~100%	100%以上
添加量（概算）	50kg/ $\text{m}^3$ 未満	50kg~100kg/ $\text{m}^3$	80kg~150kg/ $\text{m}^3$	150kg/ $\text{m}^3$ 以上

### FLOCSITE U-7B の標準添加量

【設定条件】

- ・対象濁水：一般建設系排水／水温 20℃以上／pH 中性付近

濁水濃度（SS）	3000ppm 未満	3000~ 10000ppm	10000~ 50000ppm	50000ppm 以上
添加量（概算）	300ppm 未満 (300g/ $\text{m}^3$ 以下)	300~700ppm (300g~700g/ $\text{m}^3$ )	500~1000ppm (500g~1000g/ $\text{m}^3$ )	1000ppm (1000g/ $\text{m}^3$ 以上)

※注記：固化材及び凝集剤の上記添加量は、あくまでも目安です。対象となる泥土・濁水によっては全く違う結果となる場合もございますので、事前に試験することをお勧め致します。